

标准化和组成

be
标

规范	CuSn8
DIN	17662
EN DIN 12166	CW 453 K
CDA UNS	521
合金成分	标准平均值 (%)
Cu	余量
Sn	8,0
P	0,10
其他	最大. 0,5
其他	最大. 0,5