标准化和组成

规范	CuNi9Sn2
DIN	17664
CDA UNS	725
合金成分	标准平均值 (%)
Cu	余量
Sn	2,5
Ni	9,0
P	0,05
Mn	0,10
其他	最大. 0,5
其他	最大. 0,5