

be

标准

标准化和组成

物理性质	非标准化
密度 (kg/dm³)	8,9
熔化范围 (°C)	1080
E-模数 (kN/mm²)	~ 125
导热系数 (W / m x K)	~ 320
线性平均膨胀系数 (10-6/K)	17,5
电导率 (m / Ω x mm²)	~ 47
电导率 (IACS %)	~ 81
电阻率 (Ω x mm² /m)	0,0213

物理性质

密度 (kg/dm³)	8,9
熔化范围 (°C)	1080
E-模数 (kN/mm²)	~ 125
导热系数 (W / m x K)	~ 320
线性平均膨胀系数 (10-6/K)	17,5
电导率 (m / Ω x mm²)	~ 47
电导率 (IACS %)	~ 81
电阻率 (Ω x mm² /m)	0,0213