标准化和组成

be
标

规范	CuNi3Si
DIN	17666
EN DIN 12166	CW 112C
合金成分	标准平均值 (%)
Cu	余量
Ni	3,8
Si	1,0
其他	最大.0,5
其他	最大.0,5