

	Cu-ETP1
密度 (kg/dm³)	8,9
熔化范围 (°C)	1083
E-模数 (kN/mm²)	130
导热系数 (W / m x K)	394
线性平均膨胀系数 (10-6/K)	17,3
电导率 (m / Ω x mm²)	58,6
电导率 (IACS %)	~ 100
电阻率 (Ω x mm² /m)	0,0171

物理性质

密度 (kg/dm³)	8,9
熔化范围 (°C)	1083
E-模数 (kN/mm²)	130
导热系数 (W / m x K)	394
线性平均膨胀系数 (10-6/K)	17,3
电导率 (m / Ω x mm²)	58,6
电导率 (IACS %)	~ 100
电阻率 (Ω x mm² /m)	0,0171