

标准化和组成

be
标

规范	CuZn15
DIN	17660
EN DIN 12166	CW 502 L
CDA UNS	230
合金成分	标准平均值 (%)
Cu	85,0
Zn	余量
其他	最大. 0,5
其他	余量
其他	最大. 0,5