

标准化和组成

be
标

规范	CuZn10
DIN	17660
EN DIN 12166	CW 501 L
CDA UNS	220
合金成分	标准平均值 (%)
Cu	90,0
Zn	余量
其他	最大 0,5
其他	最大 0,5