

标准化和组成

be
标

规范	CuZn5
DIN	17660
CDA UNS	210
合金成分	标准平均值 (%)
Cu	95
Zn	余量
其他	最大. 0,5
其他	最大. 0,5