

规范	CuNi18Zn20
DIN	17663
EN DIN 12166	CW 409
CDA UNS	764
合金成分	标准平均值(%)
Cu	62,0
Zn	余量
Ni	18,0
Mn	0,25
其他	最大. 0,5