

物理性质  
**BERGOTHERM® B12**  
**bedra**

密度 (kg/dm <sup>3</sup> )	8,8
硬电导率 (MS / m)	4,5
软电导率 (MS / m)	5,1
电阻临时系数 (% / K)	0,051
硬电阻率 (Ω x mm <sup>2</sup> /m)	0,2222
物 软电阻率 (Ω x mm <sup>2</sup> /m)	0,1961
硬拉伸强度 (N / mm <sup>2</sup> )	1200
软拉伸强度 (N / mm <sup>2</sup> )	700
软电导率 (MS / m)	5,1
电阻临时系数 (% / K)	0,051
硬电阻率 (Ω x mm <sup>2</sup> /m)	0,2222
软电阻率 (Ω x mm <sup>2</sup> /m)	0,1961
硬拉伸强度 (N / mm <sup>2</sup> )	1200
软拉伸强度 (N / mm <sup>2</sup> )	700