

bedra电阻丝 **bercotherm**® B6 由青铜合金制成.

物理性质

密度 (kg/dm ³)	8,8
软电导率 (MS / m)	7,1
电阻临时系数 (% / K)	0,065
软电阻率 (Ω x mm ² / m)	0,1408
软拉伸强度 (MPa)	550