

物理性质

bedra

BERGOTHERM® B6,5

密度 (kg/dm³)	8,8
硬电导率 (MS / m)	7,8
软电导率 (MS / m)	8,35
电阻临时系数 (% / K)	0,065
硬电阻率 (Ω x mm² /m)	0,1282
物 软电阻率 (Ω x mm² /m)	0,1198
硬拉伸强度 (N / mm²)	1200
软拉伸强度 (N / mm²)	600
软电导率 (MS / m)	8,35
电阻临时系数 (% / K)	0,065
硬电阻率 (Ω x mm² /m)	0,1282
软电阻率 (Ω x mm² /m)	0,1198
硬拉伸强度 (N / mm²)	1200
软拉伸强度 (N / mm²)	600