

BERCOTHERM® C14

bedra 电阻丝 **bercotherm**® C14由黄铜合金制成。

物理性质

密度 (kg/dm ³)	8,5
软电导率 (MS / m)	14
电阻临时系数 (% / K)	0,10
软电阻率 (Ω x mm ² /m)	0,0714
软拉伸强度 (N / mm ²)	500