

BERCOTHERM® C58

bedra电阻丝bercotherm® C58 由铜制成

物理性质

密度 (kg/dm ³)	8,9
软电导率 (MS / m)	58
电阻临时系数 (% / K)	0,39
软电阻率 (Ω x mm ² / m)	0,0172
软拉伸强度 (MPa)	250