

密度 (kg/dm ³)	8,8
软电导率 (MS / m)	25,5
电阻临时系数 (% / K)	0,19
软电阻率 ($\Omega \times \text{mm}^2 / \text{m}$)	0,0392
软拉伸强度 (MPa)	350

物理性质

密度 (kg/dm ³)	8,8
软电导率 (MS / m)	25,5
电阻临时系数 (% / K)	0,19
软电阻率 ($\Omega \times \text{mm}^2 / \text{m}$)	0,0392
软拉伸强度 (MPa)	350