

物

密度 (kg/dm³)	8,8
软电导率 (MS / m)	21
电阻临时系数 (% / K)	0,17
软电阻率 (Ω x mm² /m)	0,0476
软拉伸强度 (MPa)	400
软电阻率 (Ω x mm² /m)	0,0476
软拉伸强度 (MPa)	400