

BERCOTHERM® M33

bedra 电阻丝 **bercotherm**® M33由黄铜合金制成。

物理性质

密度 (kg/dm ³)	8,5
软电导率 (MS / m)	15,5
电阻临时系数 (% / K)	0,14
软电阻率 (Ω x mm ² /m)	0,0645
软拉伸强度 (N / mm ²)	500