

BERCOTHERM® N10

bedra电阻丝bercotherm® N10 由铜镍合金(CuNi10) 制成，符合标准DIN 17471□

物理性质

密度 (kg/dm ³)	8,9
软电导率 (MS / m)	6,67
电阻临时系数 (% / K)	0,06
软电阻率 (Ω x mm ² /m)	0,1471
软拉伸强度 (MPa)	350