

物理性质

bedra

BERGOTHERM® N15

密度 (kg/dm³)	8,9
软电导率 (MS / m)	5
电阻临时系数 (% / K)	0,035
软电阻率 (Ω x mm² /m)	0,2041
软拉伸强度 (N / mm²)	360

物理性质

密度 (kg/dm³)	8,9
软电导率 (MS / m)	5
电阻临时系数 (% / K)	0,035
软电阻率 (Ω x mm² /m)	0,2041
软拉伸强度 (N / mm²)	360