

物理性质

密度 (kg/dm³)	8,9
软电导率 (MS / m)	3,4
电阻临时系数 (% / K)	0,025
软电阻率 (Ω x mm² /m)	0,2941
软拉伸强度 (MPa)	450

物理性质

密度 (kg/dm³)	8,9
软电导率 (MS / m)	3,4
电阻临时系数 (% / K)	0,025
软电阻率 (Ω x mm² /m)	0,2941
软拉伸强度 (MPa)	450