

BERGOTHERM® N6

物理性质
bedra

密度 (kg/dm ³)	8,9
软电导率 (MS / m)	10,0
电阻临时系数 (% / K)	0,07
软电阻率 ($\Omega \times \text{mm}^2 / \text{m}$)	0,0980
拉伸强度 (软) (MPa)	320

物理性质

密度 (kg/dm ³)	8,9
软电导率 (MS / m)	10,0
电阻临时系数 (% / K)	0,07
软电阻率 ($\Omega \times \text{mm}^2 / \text{m}$)	0,0980
拉伸强度 (软) (MPa)	320