物理性质

密度 (kg/dm³)	8,9
硬电导率 (MS / m)	43
软电导率 (MS / m)	45
电阻临时系数 (% / K)	0,365
硬电阻率 (Ω x mm² /m)	0,0233
软电阻率 (Ω x mm² /m)	0,0222
硬拉伸强度 (N / mm²)	550
软拉伸强度 (N / mm²)	300

硬电导率 (MS / m)	43
软电导率 (MS / m)	45
电阻临时系数 (% / K)	0,365
硬电阻率 (Ω x mm² /m)	0,0233
软电阻率 (Ω x mm² /m)	0,0222
硬拉伸强度 (N / mm²)	550
软拉伸强度 (N / mm²)	300