

BERCOTHERM® S10

bedra电阻丝bercotherm® S10 由特种铜合金制成的。

物理性质

密度 (kg/dm ³)	8,5
软电导率 (MS / m)	5,2
电阻临时系数 (% / K)	0,05
软电阻率 (Ω x mm ² /m)	0,1923
软拉伸强度 (MPa)	530