

物理性质

BERGOTHERM® S10

bedra

密度 (kg/dm ³)	8,5
软电导率 (MS / m)	5,2
电阻临时系数 (% / K)	0,05
软电阻率 ($\Omega \times \text{mm}^2 / \text{m}$)	0,1923
软拉伸强度 (MPa)	530

物理性质

密度 (kg/dm ³)	8,5
软电导率 (MS / m)	5,2
电阻临时系数 (% / K)	0,05
软电阻率 ($\Omega \times \text{mm}^2 / \text{m}$)	0,1923
软拉伸强度 (MPa)	530