

物理性质

BERGOTHERM® S12

bedra

密度 (kg/dm³)	8,65
硬电导率 (MS / m)	4,6
软电导率 (MS / m)	4,8
电阻临时系数 (% / K)	0,0416
硬电阻率 (Ω x mm² /m)	0,2174
物 软电阻率 (Ω x mm² /m)	0,2083
硬拉伸强度 (N / mm²)	1100
软拉伸强度 (N / mm²)	520
软电导率 (MS / m)	4,8
电阻临时系数 (% / K)	0,0416
硬电阻率 (Ω x mm² /m)	0,2174
软电阻率 (Ω x mm² /m)	0,2083
硬拉伸强度 (N / mm²)	1100
软拉伸强度 (N / mm²)	520