

bedra电阻丝bercotherm® S2 由特种铜合金制成的。

物理性质

密度 (kg/dm ³)	8,7
硬电导率 (MS / m)	4,9
软电导率 (MS / m)	5,1
电阻临时系数 (% / K)	0,0357
硬电阻率 (Ω x mm ² / m)	0,2041
软电阻率 (Ω x mm ² / m)	0,1961
硬拉伸强度 (N / mm ²)	1000
软拉伸强度 (N / mm ²)	420