

bedra电阻丝bercotherm® S3 由特种铜合金制成的。

物理性质

密度 (kg/dm ³)	8,5
软电导率 (MS / m)	4
电阻临时系数 (% / K)	0,03
软电阻率 (Ω x mm ² / m)	0,2500
软拉伸强度 (MPa)	520