

物理性质

BERGOTHERM® S3

bedra

| | |
|---|--------|
| 密度 (kg/dm ³) | 8,5 |
| 软电导率 (MS / m) | 4 |
| 电阻临时系数 (% / K) | 0,03 |
| 软电阻率 ($\Omega \times \text{mm}^2 / \text{m}$) | 0,2500 |
| 软拉伸强度 (MPa) | 520 |

物理性质

| | |
|---|--------|
| 密度 (kg/dm ³) | 8,5 |
| 软电导率 (MS / m) | 4 |
| 电阻临时系数 (% / K) | 0,03 |
| 软电阻率 ($\Omega \times \text{mm}^2 / \text{m}$) | 0,2500 |
| 软拉伸强度 (MPa) | 520 |