

bedra电阻丝 **bercotherm**® S4 由特种铜合金制成的。

## 物理性质

密度 (kg/dm <sup>3</sup> )	8,9
硬电导率 (MS / m)	18,5
软电导率 (MS / m)	18,7
电阻临时系数 (% / K)	0,128
硬电阻率 (Ω x mm <sup>2</sup> / m)	0,0541
软电阻率 (Ω x mm <sup>2</sup> / m)	0,0535
硬拉伸强度 (N / mm <sup>2</sup> )	730
软拉伸强度 (N / mm <sup>2</sup> )	340