

物理性质
BERGOTHERM® S4
bedra

密度 (kg/dm ³)	8,9
硬电导率 (MS / m)	18,5
软电导率 (MS / m)	18,7
电阻临时系数 (% / K)	0,128
硬电阻率 (Ω x mm ² /m)	0,0541
软电阻率 (Ω x mm ² /m)	0,0535
硬拉伸强度 (N / mm ²)	730
软拉伸强度 (N / mm ²)	340
软电导率 (MS / m)	18,7
电阻临时系数 (% / K)	0,128
硬电阻率 (Ω x mm ² /m)	0,0541
软电阻率 (Ω x mm ² /m)	0,0535
硬拉伸强度 (N / mm ²)	730
软拉伸强度 (N / mm ²)	340