

EN ISO 18273	S Al 4043A(AISI5(A))	
AWS A5.10	ER R4043	于
Si	4.5 - 6.0	
Fe	<0.6	于
Cu	<0.30	
Mn	<0.15	
Mg	< 0.05	
Cr	-	
Zn	<0.10	
Zr	-	
Ti	<0.15	
Al	余量	
Be	<0.0003	
其余	<0.15	

标准化和组成

EN ISO 18273	S Al 4043A(AISI5(A))
AWS A5.10	ER R4043
Si	4.5 - 6.0
Fe	<0.6
Cu	<0.30
Mn	<0.15
Mg	< 0.05
Cr	-
Zn	<0.10
Zr	-
Ti	<0.15
Al	余量
Be	<0.0003
其余	<0.15

物理性质

物	构造	重量/长度	尺寸
	S100	0.5 公斤	0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.60 / 2.00 毫米
	S200	2.0 公斤	0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.60 / 2.00 毫米
	S300	5.0 - 7.0 公斤	0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.60 / 2.00 毫米
	BS300	5.0 - 7.0 公斤	0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.60 / 2.00 毫米
	B300	5.0 - 7.0 公斤	0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.60 / 2.00 毫米
	圆桶	60.0 - 140.0 公斤	0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.60 / 2.00 毫米
	直条	5.0 - 10.0 公斤	1.60 / 2.40 / 3.20 / 4.00 / 5.00 毫米 x 1000 毫米

交付选项

构造	重量/长度	尺寸
S100	0.5 公斤	0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.60 / 2.00 毫米
S200	2.0 公斤	0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.60 / 2.00 毫米
S300	5.0 - 7.0 公斤	0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.60 / 2.00 毫米
BS300	5.0 - 7.0 公斤	0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.60 / 2.00 毫米
B300	5.0 - 7.0 公斤	0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.60 / 2.00 毫米
圆桶	60.0 - 140.0 公斤	0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.60 / 2.00 毫米
直条	5.0 - 10.0 公斤	1.60 / 2.40 / 3.20 / 4.00 / 5.00 毫米 x 1000 毫米