

标准化和组成

be
标

ISO 24373	CuAl5Ni2Mn Cu6061
Cu	余量
Al	4,5 - 5,0
Ni	1,6 - 2,0
Mn	0,1 - 0,5
其他	最大. 0,5
其他	最大. 0,5