

bercoweld® K1是一种由含氧铜合金制成的焊丝，用于连接铜部件。

标准化和组成

ISO 24373	CuZ (Cu)
Cu	min. 99,90

物理性质

密度 (kg/dm³)	8,93
熔化范围 (°C)	1083
导热系数 (W / m x K)	394
线性平均膨胀系数 (10⁻⁶/K)	17,3
电导率 (m / Ω x mm²)	58,6
电阻率 (Ω x mm² / m)	0,0171