

# BERCOWELD® K5

**bercoweld® K5**适用于无氧铜和铜材料上的高应力焊接接头。加工性能较好、无气孔焊缝。当TIG焊接大型工件时，建议预热至300°C□