Đồng thiếc

Bz8 (C52100)

Mã vật liệu

UNS	C52100
EN	CuSn8 (CW 453 K)
JIS	C5210
GB	QSn8-0.3

Thành phần hóa học

Cu	Còn lại	%
Sn	7.0-9.0	%
P	0.03-0.35	%

Tính năng

Sản phẩm có độ đàn hồi, độ dẻo, khả năng chống mỏi và chống ăn mòn tốt

Ứng dụng điển hình

Sản phẩm được sử dụng cho các loại ốc vít, phụ kiện cố định kim loại, lò xo và các linh kiện công tắc trong điều kiện kém hơn C51000

Physical Properties

Mật độ[1]	8.8	g/cm^3
Độ dẫn điện[1]	13	%IACS
Độ dẫn nhiệt[1]	67	W/(m · K)
Hệ số giãn nở nhiệt[2]	18.5	$10^{-6}/K$
Mô đun đàn hồi	115	GPa

Note: 1. Nhiệt độ thử nghiệm 20°C
2. Khoảng nhiệt độ thử nghiệm 20-300°C

Thuộc tính chế tạo

Gia công lạnh	Tốt
Gia công nóng	Kém
Hàn trơ	Tốt
Tính năng gia công so với đồng C36000	20%

Đồng thiếc

bedra
intelligent alloys

Bz8 (C52100)

Tính năng gia công

Đường kính	Trạng thái	Độ bền kéo	Giới hạn chảy	Độ giãn dài
mm		MPa	MPa min.	%
0.1<Φ≤1.0	H02	540-740	370	--
1.0<Φ≤2.0	H02	520-720	350	--
2.0<Φ≤4.0	H02	500-700	330	≥4
4.0<Φ≤6.0	H02	480-680	310	≥8
6.0<Φ≤8.5	H02	460-660	290	≥10
0.1<Φ≤1.0	H04	880-1130	700	--
1.0<Φ≤2.0	H04	860-1060	680	--
2.0<Φ≤4.0	H04	830-1030	650	--
4.0<Φ≤6.0	H04	780-980	600	--
6.0<Φ≤8.5	H04	690-950	510	--

Dung sai và phương thức vận chuyển

Đường kính	Trọng lượng cuộn tiêu chuẩn	Dung sai*	Đường kính trong cuộn
mm	kg	mm	mm
0.1<Φ≤0.3	1-5	0.01	Đóng gói dạng ống
0.5<Φ≤0.8	5-12	0.01	160-200
0.8<Φ≤1.1	15-25	0.02	270-300
1.1<Φ≤1.6	18-30	0.02	260-300
1.6<Φ≤2.5	25-40	0.03	320-350
2.5<Φ≤4.0	30-45	0.03	370-400
4.0<Φ≤6.5	45-60	0.04	370-400
6.5<Φ≤10.0	200-400	0.04	1000-1200
8.0<Φ≤12.0	200-400	0.05	1200-1400

Dung sai được liệt kê trong bảng được chỉ định là tất cả cộng hoặc tất cả trừ. Khi dung sai được chỉ định là cộng và trừ (±), giá trị còn lại một nửa.

*Composition	UNS
Conductivity	UNS
Tính năng gia công	Có giá trị tham khảo, đo ở nhiệt độ phòng, 68°F(20°C).
Thuộc tính chế tạo	UNS, Tính năng gia công tham khảo.
Các tính chất vật lý khác	Chỉ để tham khảo

Bảng dữ liệu này chỉ là các thông tin chung tham khảo và có thể chưa được cập nhật. Bảng không có giá trị yêu cầu bồi thường trừ khi có bằng chứng về lỗi cố ý hoặc sơ xuất cơ bản. Các thông tin đưa ra tương ứng với các tiêu chuẩn như ASTM, BS EN, JIS, RWMA và chỉ có giá trị tham khảo, không có giá trị dẫn chứng để yêu cầu bảo hành. Thông tin đưa ra không dùng để thay thế kết quả phân tích của khách hàng.